

- (DE)** Gebrauchsanweisung
- (GB)** Instructions for use
- (FR)** Mode d'emploi
- (ES)** Instrucciones de uso
- (IT)** Istruzioni per l'uso
- (PT)** Instruções de uso
- (NL)** Gebruiksaanwijzing
- (RU)** Инструкция по применению

66057717/1

Manufacturer:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau (Germany)

Made in Romania
Distributed in USA / Canada exclusively by:
Kulzer, LLC
4315 South Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614-2517
1-800-431-1785

Caution: Federal law restricts this device to sale
by or on the order of a dental professional.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Lab Putty 65/90

Gebrauchsanweisung **(DE)**

Pala Lab Putty 65 und Pala Lab Putty 90 sind Knetmassen auf Polyvinylsiloxanbasis für den Gebrauch in zahntechnischen Laboren. Mischungsverhältnis 1:1, additionsvernetzend.

Anwendungsgebiete

- Pala Lab Putty 65/90 kann eingesetzt werden:
- als Matrix für die Anfertigung von Provisorien
- als Matrix zum Aufsetzen der vorderen Zähne in einer Immediat-Prothese
- als Matrix für die Anfertigung von Stegen
- als Matrix zur Fertigstellung einer Teilprothese
- zum Duplicieren von Modellen
- zur Herstellung von Reparaturmodellen
- zur Isolierung von Zähnen gegen Gips
- als Matrix für die Anfertigung von Deckprothesen

Kontraindikationen

Pala Lab Putty 65/90 nicht an Patienten anwenden.

Nebenwirkungen

Allergien gegen das Produkt oder seine Bestandteile können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden. Inhaltsstoffe sind im Verdachtsfall beim Hersteller zu erfragen.

Hinweise für den Gebrauch

Behälter nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Kappen/Deckel/Löffel immer getrennt halten. Eine Kreuzkontamination der Komponenten kann zu teilweise Aushärtungen führen und die Verwendbarkeit des Materials beeinträchtigen.

Bei der Verarbeitung des Materials wird das Tragen von Vinyl- oder Nitril-Einmalhandschuhen empfohlen. Bei Verwendung von Latexhandschuhen ist vor dem Einsatz die Verträglichkeit mit additionsvernetzenden Silikon-Abformmaterialien zu prüfen. Kontakt mit schwefel- oder stickstoffhaltigen Produkten kann die Abbindefähigkeit des Materials beeinträchtigen.

Zur Verarbeitung von Pala Lab Putty 65/90 sollten die Materialien Raumtemperatur 23°C (73°F) haben. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die unten angegebenen Verarbeitungs- und Abbindezeiten. Längeres oder sehr intensives Mischen von Hand kann die Abbindezeit aufgrund der Körper- und Reibungswärme beschleunigen. Polyvinylsiloxane sind nach der Aushärtung chemisch resistent und bei Verschmutzung nicht mehr von der Kleidung entfernbare. Ungehärtetes Material kann Kleidung verschmutzen.

Verarbeitungs- und Abbindezeiten

	Mischzeit s	Verarbeitungszeit* min:s	Abbindezeit* min:s	Shore-Härte A
Pala Lab Putty 65	30	1:30	6:00	60–70
Pala Lab Putty 90	45	1:30	6:00	85–95

* bezogen auf Raumtemperatur 23°C (73°F).

Anwendung

- Mithilfe der beigelegten Löffel (farbiger Löffel für farbige Komponente, weißer Löffel für weiße Komponente) gleiche Mengen an Material (1:1) dosieren. Eine Überdosierung des Katalysators (weiß) beschleunigt nicht die Abbindung.
- Beide Komponenten per Hand mischen, bis eine homogene Farbe entsteht.

Warn- und Sicherheitshinweise

Bei Kontakt mit den Augen mehrere Minuten mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Lagerungshinweise

Pala Lab Putty 65/90 nach dem Ablaufdatum (siehe Etikett) nicht mehr verwenden.

Nicht über 25°C (77°F) lagern. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Stand: 2013-11

Lab Putty 65/90

Instructions for use **(GB)**

Pala Lab Putty 65 and Pala Lab Putty 90 are kneadable polyvinyl siloxane materials, for use in dental laboratories. Mixing ratio 1:1, addition curing.

Fields of Application

- Pala Lab Putty 65/90 can be used for
- Matrix for construction of provisional
- Matrix for setting anterior teeth in an immediate denture
- Matrix for construction of bars
- Matrix for processing teeth on a partial denture
- Duplicating models
- Creating preparation models for the repair
- Insulation of teeth against plaster
- Matrix for fabrication of hybrid over dentures

Contra-indications

Do not use Pala Lab Putty 65/90 on patients.

Side effects

Allergies to the product or its constituents may occur in isolated cases. If an allergy is suspected, request a list of constituents from the manufacturer.

Notes on use

Close tubes properly after use. Do not mix up caps/lids/spoons. Cross-contamination of the components will cause partial curing and make the material unusable.

We recommend the use of vinyl gloves or nitrile gloves for single use while processing the material. If latex gloves are used they must be checked for compatibility prior to use as like true for all addition-curing silicone impression materials, the setting process may be affected by contact with products containing active Sulfur or Nitrogen.

Pala Lab Putty 65/90 materials should be at room temperature (23°C (73°F)) for processing. Higher temperatures shorten, lower temperatures prolong the times stated below. Extensive hand mixing may accelerate setting time due to body and frictional heat. Polyvinyl siloxanes are chemically resistant when cured and cannot be removed from clothes after soiling. Material which has not set can soil clothing.

Working and setting times

	Mixing time s	Working time* min:s	Setting time* min:s	Hardness Shore A
Pala Lab Putty 65	30	1:30	6:00	60–70
Pala Lab Putty 90	45	1:30	6:00	85–95

* related to room temperature of 23°C (73°F)

Application

- Dose equal amounts (1:1) using the enclosed spoons (colored spoon for colored component, white spoon for white component). Over dosage of catalyst (white) will not cause faster setting.
- Hand mix both components until a homogenous color is achieved.

Warnings and safety instructions

If material comes into contact with the eyes, rinse it out with water for several minutes. If symptoms persist, consult an eye specialist.

Storage note

Do not use Pala Lab Putty 65/90 materials if the expiry date (see label) has elapsed.

Do not store above 25°C (77°F). Keep out of children's reach.

Dated: 2013-11

Lab Putty 65/90

Mode d'emploi **(FR)**

Pala Lab Putty 65 et Pala Lab Putty 90 sont des pâtes malléables à base de vinyle polysiloxane destinées à une utilisation en laboratoire dentaire. Rapport de mélange 1:1, réticulant par addition.

Domaines d'application

- Les pâtes Pala Lab Putty 65/90 peuvent être utilisées pour :
- Clé pour réaliser une restauration temporaire
- Clé lors du montage de dents antérieures sur une prothèse immédiate
- Clé pour réaliser des barres
- Clé pour la préparation de dents sur une prothèse partielle
- Duplication de modèles
- Modèles de réparation
- Isoler les dents du plâtre
- Clé pour réaliser des prothèses hybrides

Contra-indications

Ne pas utiliser Pala Lab Putty 65/90 sur des patients.

Effets secondaires

Des allergies au produit ou à ses composants peuvent survenir dans de rares cas. En cas de suspicion d'allergie, demander la liste des composants auprès du fabricant.

Remarques quant à l'utilisation

Reformer correctement le récipient après utilisation. Ne pas mélanger les capuchons, couvercles et cuillères. Une contamination croisée des composants entraînerait un durcissement partiel, rendant le matériau inutilisable.

Nous recommandons le port de gants en vinyle ou en nitrile à usage unique lors du traitement du matériau. Vérifier la compatibilité des gants en latex avant utilisation car, comme pour tout matériau d'empreinte en silicone réticulant par addition, la prise peut être affectée en cas de contact avec des produits contenant de l'azote ou du soufre actif.

Les matériaux Pala Lab Putty 65/90 doivent être à température ambiante (23°C (73°F)) pour la mise en œuvre. Des températures supérieures raccourcissent les temps indiqués, des températures inférieures les prolongent. Un mélange prolongé à la main permet d'accélérer le temps de prise en raison de la chaleur générée par le frottement et le corps. Une fois durcis, les vinyles polysiloxanés sont chimiquement résistants et ne peuvent être éliminés des vêtements en cas de salissure. Le matériau qui n'a pas encore pris peut tacher les vêtements.

Temps de travail et de prise

	Temps de mélange s	Temps de manipulation* min:s	Temps de prise* min:s	Dureté Shore A
Pala Lab Putty 65	30	1:30	6:00	60–70
Pala Lab Putty 90	45	1:30	6:00	85–95

* à une température ambiante de 23°C (73°F)

Application

- Dosier les composants en quantités égales (1:1) à l'aide des cuillères fournies (colorée pour le composant coloré, blanche pour le composant blanc).
- Un surdosage du catalyseur (blanc) ne réduit pas le temps de prise.
- Malaxer les deux composants du bout des doigts jusqu'à obtention d'une couleur bien homogène.

Avertissements et consignes de sécurité

En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Si les symptômes persistent, consulter un ophtalmologue.

Remarques relatives au stockage

Ne pas utiliser Pala Lab Putty 65/90 au-delà de la date limite (voir étiquette).

Ne pas stocker à des températures supérieures à 25°C (77°F). Tenir hors de portée des enfants.

Mise à jour de l'information : 2013-11

Lab Putty 65/90

Instrucciones de uso **(ES)**

Pala Lab Putty 65 y Pala Lab Putty 90 son materiales amasables de polivinilo siloxano para su uso en laboratorios dentales. Proporción de mezcla 1:1, polimerización por adición.

Campos de Aplicación

- El Pala Lab Putty 65/90 puede utilizarse para:
- Molde para hacer provisionales
- Molde para colocar los dientes anteriores en una prótesis dental inmediata
- Molde para la construcción de barras
- Molde para posicionar los dientes en una prótesis dental parcial
- Duplicar modelos
- Modelos para reparaciones
- Aislamiento de los yesos
- Molde para fabricar recubrimientos híbridos de prótesis dentales

Contraindicaciones

No utilizar Pala Lab Putty 65/90 en pacientes.

Efectos secundarios

En casos aislados pueden presentarse alergias al producto o a sus componentes. Si se sospecha de una alergia, solicite al fabricante la lista de los componentes.

Notas sobre su uso

Cierre completamente los tubos después de usarlos. No mezcle las cubiertas/tapas/cucharas. La contaminación cruzada de los componentes ocasionará una polimerización parcial y el material no podrá utilizarse.

Recomendamos utilizar guantes desecharables de vinilo o de nitrilo para preparar el material. Si usa guantes de látex debe asegurarse de que sean compatibles antes de usarlos, pues en el caso de los materiales de impresión a base de silicona de adición, el proceso de polimerización puede alterarse al entrar en contacto con azufre o nitrógeno activos.

Los materiales Pala Lab Putty 65/90 deben estar a temperatura ambiente (23°C (73°F)) para prepararlos. Los tiempos mencionados a continuación se acortan a altas temperaturas y se prolongan a bajas temperaturas. La mezcla manual prolongada puede acelerar el tiempo de fraguado debido al calor corporal y al calor producido por la fricción. Los materiales de polivinilo siloxano polimerizados son químicamente resistentes y no pueden eliminarse si han ensuciado la ropa. El material no fraguado puede ensuciar la ropa.

Tiempos de trabajo y de fraguado

	Tiempo de mezcla s	Tiempo de trabajo* min:s	Tiempo de fraguado* min:s	D

Lab Putty 65/90

Gebruiksaanwijzing NL

Pala Lab Putty 65 en Pala Lab Putty 90 zijn kneedbare polyvinylsiloaan materialen voor gebruik in tandtechnische laboratoria. Mengverhouding 1:1, additie-uitharding.

Toepassingsgebieden

- Pala Lab Putty 65/90 kan worden gebruikt voor:
 - Matrix voor het maken van tijdelijke voorzieningen
 - Matrix voor het opstellen van fronttanden in een immediaatprothese
 - Matrix voor constructie van stegen
 - Matrix voor het verwerken van elementen in een partiële prothese
 - Dupliceert van modellen
 - Reparatiemodellen
 - Isolatie van elementen tegen gips
 - Matrix voor het maken van hybride overkappingsprothesen

Contra-indicaties
Gebruik Pala Lab Putty 65/90 niet op patiënten.

Bijwerkingen

In bepaalde gevallen kunnen zich allergieën voor het product of bestanddelen daarvan voordoen. Als een allergie wordt vermoed, kan bij de fabrikant een lijst met bestanddelen worden opgevraagd.

Opmerkingen bij het gebruik

Potten na gebruik goed afsluiten. Verwissel de deksels/doseerlepels niet. Kruisbesmetting van de componenten leidt tot gedeeltelijke uitharding en maakt het materiaal onbruikbaar.

Wij adviseren, bij het verwerken van het materiaal, vinyl- of nitrilehandschoenen voor eenmalig gebruik te dragen. Als latexhandschoenen worden gebruikt, moeten deze vooraf worden gecontroleerd op compatibiliteit omdat, net als bij alle additie-uithardende siliconenafdrukmaterialen, het uithardingsproces negatief beïnvloed kan worden door contact met producten die actieve zwavel of stikstof bevatten.

Pala Lab Putty 65/90-materialen moeten op kamertemperatuur (23°C (73°F)) zijn voor verwerking. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de onderstaande tijden. Uitgebreid handmatig mengen kan de uithardingstijd verkorten omdat het materiaal wordt verwarmd door lichaamswarmte en frictie. Polyvinylsloxanen zijn na uitharding chemisch bestendig en vlekken kunnen niet uit kleding worden verwijderd. Materiaal dat nog niet is uitgehard, kan vlekken in kleding veroorzaken.

Status: 2013-11

Lab Putty 65/90

Инструкция по применению RU

«Pala Lab Putty 65» и «Pala Lab Putty 90» представляют собой поливинилсилоксановый материал формумой консистенции, предназначенный для применения в зубоврачебных лабораториях. Соотношение для смешивания 1:1, вулканизация методом полиприсоединения.

Область применения

Материал «Pala Lab Putty 65/90» может использоваться в следующих случаях:

- матрица для изготовления временных конструкций;
- матрица для изготовления имедиат-протезов на передние зубы;
- матрица для изготовления блоков;
- матрица для обработки зуба на частичном протезе;
- дублирование моделей;
- изготовление моделей для починок;
- изоляция зубов от гипса;
- матрица для изготовления гибридных зубных съемных протезов.

Противопоказания
Запрещается использовать материал «Pala Lab Putty 65/90» на пациентах.

Побочные эффекты

Продукт или его компоненты могут вызывать аллергию. При подозрении на аллергию запросите у производителя список компонентов.

Примечания к пользованию

После использования обязательно закрывайте банку. Не путайте крышки, колпачки или ложки. Перекрестная контаминация компонентами вызывает частичную вулканизацию и сделает материал непригодным для использования.

При работе с материалом рекомендуется использовать одноразовые виниловые или нитриловые перчатки. В случае использования латексных перчаток, предварительно нужно проверить их совместимость с материалом, поскольку, как и в других аддитивных силиконовых оттисковых материалах, контакт с продуктами, содержащими активную серу или азот, может влиять на процесс вулканизации.

При работе с материалами «Pala Lab Putty 65/90» они должны быть комнатной температуры (23°C (73°F)). Время обработки, указанное ниже, уменьшается при более высоких температурах и увеличивается при низких температурах. Интенсивное переминание материала вручную может ускорить вулканизацию из-за тепла, получаемого от тела и в результате трения. Поливинилсилоксаны становятся химически устойчивыми после вулканизации и их невозможно удалить с одежды в случае загрязнения. Не вулканизированный материал может пачкать одежду.

Verwerkings- en uithardingstijden

	Mengtijd s	Verwerkingsstijd* min:s	Uithardingstijd* min:s	Hardheid Shore A
Pala Lab Putty 65	30	1:30	6:00	60-70
Pala Lab Putty 90	45	1:30	6:00	85-95

* bij een kamertemperatuur van 23°C (73°F)

Verwerking

- Meet gelijke hoeveelheden (1:1) af met de meegeleverde lepels (gekleurde lepel voor het gekleurde component, witte lepel voor het witte component). Een overdosering van de katalysator (wit) versnelt de uitharding niet.
- Meng de beide componenten met de hand totdat een homogene kleur is bereikt.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Bij contact met de ogen enkele minuten met water spoelen. Een oogarts raadplegen als de klachten niet verdwijnen.

Opmerking bij oplag

Gebruik Pala Lab Putty 65/90-materialen niet als de houdbaarheidsdatum (zie etiket) is verstreken.

Niet bewaren bij temperaturen boven 25°C (77°F). Buiten bereik van kinderen bewaren.

Время обработки и вулканизации

	Время смешивания с	Время обработки* мин:с	Время вулканизации* мин:с	Твердость по Шору А
Pala Lab Putty 65	30	1:30	6:00	60-70
Pala Lab Putty 90	45	1:30	6:00	85-95

* при комнатной температуре 23°C (73°F)

Применение

- Отмерьте равные количества (1:1), используя входящие в комплект ложки (цветные ложки для цветных компонентов, белая ложка для белого компонента). Добавление избыточного количества катализатора (белый компонент) не приведет к более быстрой вулканизации.
- Вручную смешайте оба компонента до получения однородного цвета.

Меры предосторожности и техника безопасности

При попадании в глаза промывать водой в течение нескольких минут. В случае продолжительных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу-окулисту.

Указания по хранению

Не использовать материалы «Pala Lab Putty 65/90» после окончания срока годности (см. этикетку).

Хранить при температуре не выше 25°C (77°F). Беречь от детей.

Дата редакции документа: 2013-11